

アスファルト用セメント補修材 散水パッチ

駐車場の補修・段差の修正

● 特徴

- ・ 施工は、開封してまいてならして散水だけです。
- ・ 普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。
- ・ 施工後状態にもよりますが、約2時間で使用できます。
- ・ 出来上がりは自然なアスファルト色です。

● 用途

- ・ 駐車場の補修
- ・ 出入口の段差修正
- ・ 舗装面のひび割れなどのリフレッシュ
- ・ 舗装面の水たまり解消



荷姿：ケース入 (4kg×5袋)
段ボール (D×W×H)：290×220×245 (mm)
JANコード：4975160101729

● こんな所に最適です



● 施工例

● 約30分で施工は完了です



ISO 9001 ISO 14001 認証取得

トーヨーマテラン株式会社

● 施工方法



ごみ、ホコリ、油などの汚れを取り除きます。



補修したい箇所へまきます。



表面をこてやトンボ等で平らにならします。



まんべんなく散水します。1~3分後にもう一度散水します。

- 特別な養生は不要ですが、施工表面の様子を見ながら、水分が不足しているようであれば、さらに散水を行ってください。
- 硬化状況は、目立たない部分を指などで押して確認してください。十分に硬くなったら使用可能です。

● 標準仕様

1袋施工面積
約 1cm×50cm×50cm

夏季・・・約30分で軽歩行可能
約1時間で普通乗用車の走行可能

冬季・・・約60分で軽歩行可能
約3時間で普通乗用車の走行可能

- 使用強度に関しては、施工状況、環境等によって変わります。より強度が必要な場合は、半日以上の使用を控えて下さい。
- 施工後3日程度の間には車両等の長時間停止、ハンドルの切り替えし等を行うと、施工表面の剥がれ等が大きくなる場合があります。

危険

・発がんのおそれ ・重篤な皮膚の薬傷 ・重篤な目の損傷 ・呼吸器系の障害
 ・長期または反復暴露による呼吸器系、腎臓の障害

●注意事項

【安全対策】 ・子供の手の届かないところにおくこと。 ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 ・この製品を使用する時には、飲食または喫煙をしない。 ・粉じんを吸入しないこと。 ・取扱い後はよく手を洗うこと。 ・汚染された衣類は作業場から出さないこと。

【応急処置】 ・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ・皮膚または髪に付着した場合、流水/シャワーで洗うこと。 ・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ・飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 ・暴露またはその懸念がある場合は、医師の診断、手当てを受けること。

【保管】 ・濡れる場所、多湿の場所の保管は避けること。 ・直射日光を避けた屋内で保管すること。 ・施設して保管すること。

【廃棄】 ・都道府県/市町村の規則に従って内容物、容器を廃棄すること。

●取扱い前に安全データシートを必ずお読みください。

- 本製品の仕様は予告無く変更する場合があります。記載内容は施工保証するものではありません。



ISO 9001 ISO 14001 認証取得

トーヨーマテラン株式会社

〒480-0303 愛知県春日井市明知町1512番地
TEL 0568-88-3322 FAX 0568-88-2685
<http://www.matelan.co.jp>