

左官用軽量モルタル

ワンモル #10

しごき塗りに適したプレミックス左官用軽量モルタル

作業性

コテ切れ・コテ伸びが良く、作業性に優れています。
薄塗り作業性に優れ、しごき塗りに最適です。

表面美観

キメの細かい骨材を使用しているため、平滑性と美観に
優れた表面仕上げが可能です。

色調

コンクリート製品に合わせやすい色調のため、補修時の
色合わせが容易です。



標準仕様

適用箇所	RC躯体・PC版等の内外部補修、 全面しごき塗り等
荷姿	25 kg 紙袋
練り上り量	約 20 l
標準塗厚	0~2 mm
標準塗面積	約 40 m ² /袋 (塗厚 0.5 mm の場合)
適用下地	コンクリート、モルタル、PC版

物性

試験項目	試験結果
軟度変化	-1.4 %
耐ひび割れ性	ひび割れの発生無し
耐衝撃性	ひび割れ及び剥れ無し
付着強さ	2.3 N/mm ²
モルタル比重	約1.73

※ 上記のデータは代表値であり、品質保証値ではありません。

本カタログ内測定値は試験・実験施設内でのデータです。施工現場での実測値はこのデータより変動する場合があります。



施工方法

下地処理

1

- 下地の脆弱層・レイタンス・油分・汚れ等をブラシ・サンダー等で除去して下さい。
- 塗り付け箇所は、十分に水湿させて下さい。
- 付着力を上げたい場合は、トーヨーモルタル接着増強剤（別売り）をプライマーとして併用して下さい。

練り混ぜ

2



- ワンモル #10 25kg に対し、清水 約 7ℓ とトーヨーモルタル接着増強剤 約 2ℓ を加え、ハンドミキサー等で良く練り混ぜて下さい。練り上り量は約 20ℓ になります。

塗り付け

3

- コテ圧をかけて、下地に擦り込むように塗り付けて下さい。
- その後、所定の厚さに塗り付け、平滑に仕上げして下さい。
- 1日の作業の塗布厚さは2mm以下として下さい。

養生

4

- 通風や日射による早期乾燥を防止するため、必要に応じてシート養生や散水養生を行って下さい。
- 養生方法はセメント系材料に準じて行って下さい。

<施工上の注意> ■ 気温5℃以下の施工は避けて下さい。
■ 本品と他の材料との混合は避けて下さい。

危険

- ・発がんのおそれ
- ・重篤な皮膚の薬傷
- ・重篤な目の損傷
- ・呼吸器系の障害
- ・長期または反復暴露による呼吸器系、腎臓の障害



●注意事項

- 【安全対策】
- ・子供の手の届かないところにおくこと。
 - ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 - ・保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
 - ・この製品を使用する時には、飲食または喫煙をしない。
 - ・粉じんを吸入しないこと。
 - ・取扱い後はよく手を洗うこと。
- 【応急処置】
- ・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 - ・皮膚、髪に付着した場合、流水/シャワーで洗うこと。
 - ・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 - ・飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
 - ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
 - ・暴露またはその懸念がある場合は、医師の診断、手当を受けること。
- 【保管】
- ・濡れる場所、多湿の場所の保管は避けること。
 - ・直射日光を避けた屋内で保管すること。
 - ・施錠して保管すること。
- 【廃棄】
- ・都道府県/市町村の規則に従って内容物、容器を廃棄すること。

●取扱い前に安全データシートを必ずお読みください。

- 本製品の仕様は予告無く変更する場合があります。記載内容は施工保証するものではありません。



ISO 9001、ISO 14001 認証取得

トーヨーマテラン株式会社

〒480-0303 愛知県春日井市明知町1512番地
TEL 0568-88-3322 FAX 0568-88-2685
<http://www.matelan.co.jp>